






Möbelleder *Upholstery Leather*



Semi H / Oxford / Corduan

| für den gehobenen Objektbereich

| *for upscale Contract*

Oxford


zweifarbigen glattes Wischleder
*smooth wiped leather in
nuo-tone colouring*



2502 Oxford rot



2503 Oxford ceder



2504 Oxford cebrano

Corduan

zweifarbigen geprägtes Wischleder
*embossed wiped leather in
nuo-tone colouring*



2505 Corduan braun

Technische Werte/ *technical specifications*

Meßmethode/ *test methods*

Werte/ *values*

Dicke/ <i>thickness</i>		1,1 mm - 1,2 mm
Reibecktheit/ <i>rub fastness</i> trocken/ <i>dry</i> nass/ <i>wet</i> pH = 8	DIN EN ISO 11640	500 Hübe/4 80 Hübe/4 50 Hübe/4
Dauerknickverhalten/ <i>flexion</i> 20.000 Knickungen/ <i>flexes</i>	DIN 53351	Keine Beschädigung/ <i>no damage</i>
Weiterreißkraft/ <i>tear strength</i>	DIN 53329	> 20 N/mm
Haftung der Zurichtung/ <i>adhesion of finish</i>	IUF 470 E	> 1,5 N/cm
Lichtechtheit/ <i>light fastness</i>	DIN EN ISO 105-B02	> 5 blue scale
Brennprüfung/ <i>flammability</i>	DIN EN 1021 bzw. ISO 8191 1+2	OK
Hautgröße circa/ <i>average size</i>		5 qm/sqm
Lieferung ab circa/ <i>minimum delivery</i>		2,5 qm/sqm

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.



2023 weiß



2002 gelb



2004 hellrot



2037 eierschale



2003 maisgelb



2005 rot



2038 beige



2024 apricot




2006 bordeaux



2039 perlrosa



2041 mango



2017 nussbraun




2029 pearl



2016 natur



2036 mahagoni




2015 braunbeige



2007 pink



2032 rotbraun



2040 rehbraun



2025 altrosa



2033 aubergine

anilin gefärbt und leicht pigmentiert



2018 schokolade



2021 staubgrau



2028 agave



2019 espresso



2030 fog



2012 türkis



2001 schwarz



2022 anthrazit



2027 cactus



2031 schiefer

**Technische Werte/
technical specifications**

**Meßmethode/
test methods**

**Werte/
values**

Dicke/thickness

1,0 mm - 1,2 mm

Reibeinheit/rub fastness

DIN EN ISO 11640

trocken/dry

100 Touren ≥ 3

nass/wet

40 Touren ≥ 3

pH=8

30 Touren ≥ 3

Ausnahme Farbe schwarz/exception colour black

≥ 2

Dauerknickverhalten/flexion

DIN EN ISO 5402

20.000 Knickungen/flexes

Keine Beschädigung/
no damage

Weiterreißkraft/tear strength

DIN EN ISO 3377-1

≥ 20 N/mm

Lichteinheit/light fastness

DIN EN ISO 105-B02

≥ 3 blue scale

Brennprüfung/flammability

DIN EN 1021 1+2
CA 117

OK

Narben/grain

vollnarbig/full grain

Hautgröße circa/average size

5 m²

Semi H

ert, vollnarbig, Stärke 1,0 bis 1,3 mm / *aniline and slightly pigmented, full grain, strength 1,0 to 1,3 mm*



2011 kornblau



2034 royal




2035 amazonas



2045 atoll



2009 kobaltblau



2044 oliv



2008 blaulila



2010 marine



2014 tanne



Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.



Hans Reinke
Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20 Tel. +49 40 39 1068-0
22549 Hamburg Fax +49 40 39 10 68-29
info@hans-reinke.com www.hans-reinke.com

HOLLAND, BELGIUM & LUXEMBOURG



Hans Reinke Benelux B.V.

D'n Oliepint 2 Tel. +31 13 505 6702
5081 NT Hilvarenbeek Fax +31 13 505 3073
Netherlands info@hans-reinke.nl

SWITZERLAND & AUSTRIA



Jörg & Reinke GmbH

Bahnhofstrasse 42 Tel. +41 34 402 5005
CH-6162 Fax +41 34 402 5553
Entlebuch info@joerg-leder.ch

POLAND



Automotive Textiles

Jakub Ponczyński Tel. +48 42 288 10 10
93-490 Łódź Mob. +48 513 014 610
Pabianicka 119/131 jakub@ponczynski.com